



RAPIDO® HIGH TACK

MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı

MS Polimer esaslı, tek bileşenli, sert-elastik, solvent ve izosiyanat içermeyen, hızlı kurlenen, ilk yapışma kuvveti yüksek, güçlü yapıştırıcıdır.



FIXA®
YAPI KİMYASALLARI

RAPIDO® HIGH TACK

MS Polimer Esaslı Hızlı Yapıştırıcı

→ Teknik Özellikleri

Görünüş	Yoğunluk	Film Oluşturma Süresi	Shore A Sertliği
Yüksek viskozitede MS macun	1,45 ± 0,05 g/cm ³	7 ± 3 dakika	60 ± 5
Çekme Dayanımı	Kürlenme Hızı	Kopmada Uzama	
≥ 2,5 MPa (DIN 53404)	2,5 mm / 24 saat	> %150 (14 Gün)	
Uygulama Sıcaklığı	Servis Sıcaklığı		
+5°C / +35°C arası	-40°C / +80°C		



→ Kullanım Alanları

- ✓ İç ve dış mekânlarda,
- ✓ Korniş ve stor perde montajında,
- ✓ Hemen hemen her türlü malzemenin yapıştırılmasında ve hızlı montajında,
- ✓ Ahşap ve kompozit malzemelerin montajında,
- ✓ Metallerin (alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik, anodize alüminyum, pirinç, bakır vb) esnek yapıştırılmasında,
- ✓ Havalandırma sistemlerinin montaj ve yapıştırılmasında,
- ✓ Banyo, mutfak ve hijyenik alanlarda hızlı montaj işlerinde,
- ✓ Mermer, doğaltaş, granit gibi doğal malzemelerin hızlı montaj ve yapıştırma uygulamalarında kullanılır.

→ Avantajları

- ✓ Ürünün ilk tutunması çok güçlüdür, seri montaj yapılması olanağını sağlar. Kısa sürede kullanıma açılabilir.
- ✓ Tek bileşenlidir, kolay uygulanır.
- ✓ Solvent ve izosiyanat içermez, bu sayede uzun ömürlüdür. Çekme, büzüşme, akma, soyulma yapmaz.
- ✓ UV dayanımlıdır, çatlama, sararma yapmaz. Dış mekânlarda rahatça kullanılabilir.
- ✓ Su altında dahi yapışabilir.
- ✓ Küf, mantar oluşturmaz.
- ✓ Nötral kürlenir, kokusuzdur.
- ✓ Astarsız olarak birçok yüzeye mükemmel yapışır.
- ✓ Kürlendikten sonra düşük ve yüksek sıcaklıklarda (-40°C ve +80°C) bile elastikiyetini korur.

→ Tüketim

Uygulama yüzeyine göre değişir.

→ Ambalaj

290 ml'lik kartuş ambalajında

600 ml'lik alüminyum sosis ambalajında

f /fixayapikimyasallari

@fixayapi

fixa_yapi_kimyasallari

in Fixa Yapı Kimyasalları

✉ musteriliskileri@fixa.com.tr

www.fixa.com.tr