

MONOFIX® LİKİT Tozuma ve Aşınma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi



ÇSB Malzeme Yeni Poz No: 10.300.2121

Bayındırlık Eski Poz No: 04.379/F01

Ürün Kodu: 30 kg: 52030, 180 kg: 52180

Kalite Sınıfı ve Belgeleri



EN 1504-2



bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Tanımı:

Yüzeyleri tozuma ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz **sıvı yüzey sertleştiricisidir**. Uygulama yapılan yüzeyin suya karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Uygulandığı yüzeylerde kimyasal ve mekanik direnci artırır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey tüm yüzeylerde,
- Sertleşmesi, tozuması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde,
- Doğal taşlar ve pres tuğla kaplı zeminlerde,
- Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
- Depolarda ve garajlarda,
- Bodrum kat zeminlerinde ve yaya yollarında kullanılır.

Avantajları:

- Beton ve çimento esaslı yüzeylerin tozuma ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Yeni ve eski yüzeylere uygulanabilir ve tozumasını engeller.
- Yükseltilmiş döşeme altlarına uygulanabilir.
- Taze betonun su kaybetmesini yavaşlatarak kürlenmesine de yardımcı olur.
- Uygulandığı zeminde donma - çözünme döngüsüne üstün dayanıklılık sağlar.
- Uygulama yapılan yüzeyin suya direncini artırır.
- Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar.
- Uygulaması kolay, kullanıma hazırdır.
- Su bazlıdır, çevre dostudur.
- Betonun atmosferik gazlara karşı direncini artırır.

Yüzeyin Hazırlanması:

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Sert bir süpürge veya telli fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizlik aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.
- Yüzeyde gerekli olan tamirler **FIXA**'nın uygun tamir harçları ile yapılmalıdır.
- Yüzeyi nemlendiriniz ve suya doymasını sağlayınız. Yüzeyde biriken fazla suyu **MONOFIX LİKİT** uygulamasından önce iyice temizleyiniz.

Uygulama Bilgileri:

- **MONOFIX LİKİT** beton yüzeye rulo veya fırça ile eşit şekilde dağıtılarak sürülmelidir. 1. kat uygulamasından 24 saat sonra 2. kat uygulama yapılabilir. Bazı yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir.
- Son kat uygulamadan 1 gün sonra yüzey su ile yıkanmalıdır.

Tüketim:

Her katta yaklaşık 200 - 250 g/m² (Beton yüzeyinin sınıfına, emiciliğine ve porozitesine bağlı olarak değişir.)

Dikkat:

- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Dış mekânlarda yapılan uygulamalardan hemen sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi etkenlere karşı korunmalıdır.
- Yüzeyde daha önce uygulanmış koruyucu malzeme varsa temizlenmelidir.
- Yüzeyde **MONOFIX LİKİT** birikintisi bırakılmamalıdır.
- **MONOFIX LİKİT** kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Haricen su katılmamalıdır.
- Mobilyalar, camlar ve boyalı duvarlar **MONOFIX LİKİT**'in sıçramasından korunmalıdır.

Ambalaj:

30 kg'lık plastik bidon ve 180 kg'lık varillerde

Raf Ömrü:

Açılmamış orijinal ambalajında, aşırı sıcak olmayan kapalı yerde 12 ay saklanabilir. Kullanım öncesi çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

Sağlık ve Emniyet:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta

Teknik Özellikleri

Görünüş	: Şeffaf sıvı
Sıvı Yoğunluk	: ~ 1,10 kg/lt (20°C)

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.