

Zemin Sistemleri / Diğer Zemin Kaplamaları

DUROPAINT®

Zemin Boyası

TANIMI

Klor-kauçuk reçine esaslı, tiksotropik özellikte olup, kalın tatbik edilen soğuk **işaretleme** ve **zemin** boyasıdır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Otoparklar, karayolları (hafif trafik), yaya yolları, kaldırım bordürlerinin boyanması ve işaretleme,
- Kimyasal direncin fazla gereksinim duyulmadığı fabrika zeminlerinde,
- Spor ve oyun sahalarında,
- Oteller, çamaşırhane ve servis alanlarında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Tiksotropik boya
Yoğunluk	1,40 ± 0,10 kg/lt
İncelticisi	Rapid tiner (maksimum %15)
Uygulama Sıcaklığı	+5°C ile +30°C
Kuruma Süresi	~ 90 dakika (20°C)
Film Kalınlığı	Tek katta minimum 0,4 mm
Kürlenme Süresi	~ 24 saat

AVANTAJLARI

- Epoksi esaslı boyalara göre ekonomiktir.
- Astar gerektirmeden uygulanır.
- Tek bileşenli olduğundan kullanımı kolaydır, zamandan ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Kalın ve aşınma dayanımı yüksek bir tabaka oluşturur.
- Kolay silinip yıkanır. Çizilmez ve kir tutmaz.
- Çabuk kurur (90 dakika) ve kısa sürede boyalı alan kullanıma hazır hale gelir.

TÜKETİM

Her katta yaklaşık 250 g/m² (Yüzeyin emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak değişir.) En az iki kat uygulama yapılır.)

UYGULAMA

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yüzeyinin kürünü almış olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Tamir gerektiren yüzeyler **FIXA**'nın uygun tamir harçları ile onarılmalıdır.
- Tozlu veya çok su emici yüzeyler uygun bir astar ile astarlanır.

KARIŞIM

Uygulama öncesinde DUROPAINT Zemin Boyası kendi kovası içerisinde iyice karıştırılmalı ve rapid tiner ile %15 civarında inceltilmelidir.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- DUROPAINT Zemin Boyası yüzeye rulo ile uygulanır. Uygulama fabrika zeminlerinde iki kat olurken işaretlemelerde tek kat yeterlidir. İkinci kat, ilk kattan 2 - 3 saat sonra uygulanabilir.
- Uygulama bittikten sonra 60 - 90 dakika arasında kurur. 24 saat sonra kullanıma hazırdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- +5°C'nin altında ve +30°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Kauçuk zeminler üzerine uygulanması tavsiye edilmez.
- Ürünü gereğinden fazla inceltmeyiniz.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Kullanılmadığı durumlarda ambalajın kapağını sıkıca kapatınız.
- Ürün içerisine su veya başka bir yabancı madde eklemeyiniz.
- Çalışma esnasında belirli aralıklarla ürünü karıştırınız.

AMBALAJ

20 kg'lık teneke kutularda

RAF ÖMRÜ

Ağız açılmamış ambalajında 12 ay boyunca saklanabilir. Kullanım öncesi iyice karıştırınız.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Yanıcı maddeler içerdiğinden uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler (vantilatör vb) kullanılmaz. Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

RENKLER

RAL Kodu	Tanımı
9010	Beyaz
6002	Yeşil
1023	Sarı
7001	Gri
5012	Mavi
9005	Siyah

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FIXA Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FIXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.