

Zemin Sistemleri / Likit Yüzey Sertleştiricileri

MONOFIX® LİKİT

Tozuma ve Aşınma Önleyici Sıvı Yüzey Sertleştiricisi

ÇSB Malzeme Poz No: 10.300.2121

TANIMI

Yüzeyleri tozumaya ve aşınmaya karşı koruyan, düşük viskoziteli, renksiz **sıvı yüzey sertleştiricisidir**. Uygulama yapılan yüzeyin suya karşı direncinin artmasına yardımcı olur. Uygulandığı yüzeylerde kimyasal ve mekanik direnci artırır.

KULLANIM ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda,
- Yatay ve düşey tüm yüzeylerde,
- Sertleşmesi, tozumaması istenen, beton döşemeler, çimento esaslı şaplar, karo ve taş döşemelerde,
- Doğal taşlar ve pres tuğla kaplı zeminlerde,
- Fabrikalarda, endüstriyel saha ve atölyelerde,
- Depolarda ve garajlarda,
- Bodrum kat zeminlerinde ve yaya yollarında kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Görünüş	Şeffaf sıvı
Sıvı Yoğunluk	~1,10 kg/lit (20°C)

AVANTAJLARI

- Beton ve çimento esaslı yüzeylerin tozumaya ve aşınmaya karşı direncini artırır.
- Yeni ve eski yüzeylere uygulanabilir ve tozumasını engeller.
- Yükseltilmiş döşeme altlarına uygulanabilir.
- Taze betonun su kaybetmesini yavaşlatarak kürlenmesine de yardımcı olur.
- Uygulandığı zeminde donma - çözünme döngüsüne üstün dayanıklılık sağlar.
- Uygulama yapılan yüzeyin suya direncini artırır.
- Yüzeyde kalıcı ve etkili bir dayanıklılık sağlar
- Uygulaması kolay, kullanıma hazırdır.
- Su bazlıdır, çevre dostudur.
- Betonun atmosferik gazlara karşı direncini artırır.

TÜKETİM

Her katta yaklaşık 200 - 250 g/m² (Beton yüzeyinin sınıfına, emiciliğine ve porozitesine bağlı olarak değişir.)

UYGULAMA

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- Sert bir süpürge veya telli fırça ile zemini iyice süpürdükten sonra yumuşak bir süpürge veya vakumlu bir temizlik aleti ile yüzeyden tozları temizleyiniz.
- Yüzeyde gerekli olan tamirler **FIXA**'nın uygun tamir harçları ile yapılmalıdır.
- Yüzeyi nemlendiriniz ve suya doymasını sağlayınız. Yüzeyde biriken fazla suyu MONOFIX LİKİT uygulamasından önce iyice temizleyiniz.

UYGULAMA BİLGİLERİ

- MONOFİK LİKİT beton yüzeye rulo veya fırça ile eşit şekilde dağıtılarak sürülmelidir. 1. kat uygulamasından 24 saat sonra 2. kat uygulama yapılabilir. Bazı yüzeylerde 3. kat uygulama gerekebilir.
- Son kat uygulamadan 1 gün sonra yüzey su ile yıkanmalıdır.

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.
- Dış mekânlarda yapılan uygulamalardan hemen sonra beton yüzeyi 2 - 3 saat kar, yağmur gibi etkenlere karşı korunmalıdır.
- Yüzeyde daha önce uygulanmış koruyucu malzeme varsa temizlenmelidir.
- Yüzeyde MONOFİK LİKİT birikintisi bırakılmamalıdır.
- MONOFİK LİKİT kullanımdan önce iyice çalkalanmalıdır. Haricen su katılmamalıdır.
- Mobilyalar, camlar ve boyalı duvarlar MONOFİK LİKİT'in sıçramasından korunmalıdır.

AMBALAJ

30 kg'lık plastik bidon ve 180 kg'lık varillerde

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, aşırı sıcak olmayan kapalı yerde 12 ay saklanabilir. Kullanım öncesi çalkalayınız. Donmaya karşı koruyunuz.

SAĞLIK ve EMNİYET

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır. Uygulamaya başlamadan önce ürünün yapılacak uygulama ve amaç için uygun olup olmadığı kullanıcı tarafından test edilmelidir. Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından FİXA Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu değildir. Bu Teknik Bilgi Formu, bir sonraki revizyon yayımlanana kadar geçerliliğini korur. FİXA bu Teknik Bilgi Formunda belirtilen değerleri değiştirme hakkını, yeni versiyonunu yayımlamak kaydı ile saklı tutar. Dokümanın güncelliğini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen satış bölümümüzle irtibata geçiniz.