

FIXA® Bims-Tuğla Örgü Harcı



Ürün Kodu: 11425



Tanımı:

Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer katkılı, yüksek yapışma özelliğine sahip **bims** ve **tuğla** örgü tutkalıdır.

Kullanım Alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Bims blok, briket ve tuğla gibi duvar örme işlerinde kullanılır.

Avantajları:

- Geleneksel harca göre malzeme, işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.
- İnce derz uygulaması ile ısı köprüsü oluşumunu engeller.
- Uzun çalışma süresi verir.
- Kolay karıştırma ve kolay işlenebilme özelliğine sahiptir.
- Yatay ve düşey uygulamalarda avantaj sağlar.

Yüzeyin Hazırlanması:

- Uygulama yüzeyi toz, yağ, katran, zift, boya, silikon, kür malzemesi, deterjan ve kalıp yağları gibi yapışmayı önleyici maddelerden temizlenmiş olmalıdır.
- İlk sıra bims ve tuğla uygulamasından önce zemin bozuklukları giderilmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeylerin su emiciliği, sağlamlığı daha önceden kontrol edilmelidir.

Harcın Hazırlanması:


- 25 kg FIXA Bims-Tuğla Örgü Harcı, yaklaşık 4 - 5 lt temiz su içine katılarak tercihen düşük devirli bir mikser ile topak kalmayacak şekilde karıştırılır.
- Hazırlanan harç 5 dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve tekrar 1 - 2 dakika karıştırılarak kullanılır.
- Kaptaki karışım yaklaşık 3 saat içerisinde tüketilmelidir.

Uygulama Bilgileri:

- Hazırlanan harç, blokların yatay ve düşey yüzeylerine mala ile uygulanır.
- Bims, briket veya tuğla blokların yan tarafları yapıştırıcı ile boşluk kalmayacak şekilde doldurulur.
- Yerleştirilen örgü malzemeleri üstten ve yandan tokmaklanarak oturtulmalıdır.
- Örne işlemi sırasında, kolon ve perdelerin örgü malzemeleri birleşimi de FIXA Bims-Tuğla Örgü Harcı ile sağlanmalıdır.

- Bu uygulamadan sonra taşan harç nemli sünger ile uzaklaştırılır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.

Tüketim:



A (cm)	B (cm)	C (cm)	Tüketim (kg/m ²)
9	39	24	5,5 - 7,5
14	49	24	6,5 - 8,5
19	49	24	7,5 - 9,5
24	49	24	11,5 - 13,5
9	39	19	4,5 - 6,5

Dikkat:

- 5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda uygulamadan kaçınınız.
- Kullanma süresi geçmiş harca kesinlikle su ve toz ilavesi yapmayınız. Hazırlanan harcı 3 saat içerisinde tüketiniz.
- Taraklanan örgü harcının üzerine 4 dakika içerisinde blok yapıştırılmalıdır.
- Bu süre aşılmışsa malzeme yüzeyden kazınmalıdır.
- Malzeme içerisine su dışında herhangi bir katkı malzemesi (kireç, kum, çimento gibi) kesinlikle konulmamalıdır.
- Uygulama sonrasında henüz prizini almamış ürün dış etkenlerden (rüzgâr, güneş vb) korunmalıdır.
- Donmuş, 24 saat içerisinde donma riski olan veya direkt güneşe ve rüzgâra açık alanlarda uygulamadan kaçınınız.

Ambalaj:

25 kg'lık kraft torbalarda

Raf Ömrü:

Rutubetsiz ortamlarda ve açılmamış ambalajında 10 kat istif ile palet üzerinde 12 ay boyunca saklanabilir.

Sağlık ve Emniyet:

Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Teknik Özellikleri

Görünüş	: Gri renkli granül
Toz Yoğunluk	: ~ 1,55 kg/lt
Su Karışım Oranı	: 4 - 5 lt su / 25 kg toz
Dinlendirme Süresi	: 5 - 10 dakika
Kap Ömrü	: ~ 3 saat
Uygulama Sıcaklığı	: +5°C ile +35°C arası
Basınç Dayanımı	: 10 N/mm ² M10 (EN 1015-11)
Servis Sıcaklığı	: -20°C ile 70°C arası

Ürünler için verilen uygulama talimatları ve teknik değerler, 23±2°C sıcaklık ve %50±5 bağıl nemli ortam koşullarında, uluslararası standartlara göre yaptığımız testler ve tecrübelerimiz doğrultusunda elde edilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir. Yüksek sıcaklıklar süreleri kısaltır, düşük sıcaklıklar uzatır.